

## BL II/A-LL 52,5 N

CEMENTO BLANCO



Nave Polígono de Somonte. Asturias.

### UTILIZACIÓN

- Hormigones y morteros ornamentales. Hormigones claros y/o coloreados.
- Hormigones de alta resistencia y para prefabricados.
- Morteros preparados para revestimientos (prefabricados).

### PRECAUCIONES

- Cuidar la dosificación, el amasado y muy especialmente el curado, este último recomendable durante al menos 7 días, para evitar fisuraciones por retracción y especialmente durante las primeras horas.
- Con altas temperaturas, proteger el hormigón de la acción del sol y del viento para evitar desecación.
- Con tiempo frío, proteger el hormigón.
- No utilizable para hormigón pretensado.

### BL II/A-LL 52,5 N

			Valor típico	Límites
PROPIEDADES FÍSICAS	Fraguado	Principio	155 min	≥ 45 min
		Final	230 min	< 720 min.
PROPIEDADES MECÁNICAS	Resistencia a compresión	2 días	33,0 MPa	≥ 20,0 MPa
		28 días	56,5 MPa	≥ 52,5 MPa