

BL II/B-LL 42,5 R

CEMENTO BLANCO



UTILIZACIÓN

- Hormigones y morteros ornamentales. Hormigones claros y/o coloreados.
- Morteros preparados para revestimientos (prefabricados).

PRECAUCIONES

- Cuidar la dosificación, el amasado y muy especialmente el curado, este último recomendable durante al menos 7 días, para evitar fisuraciones por retracción y especialmente durante las primeras horas.
- Con altas temperaturas, proteger el hormigón de la acción del sol y del viento para evitar desecación.
- Con tiempo frío, proteger el hormigón.
- No utilizable para hormigón pretensado.

BL II/B-LL 42,5 R

			Valor típico	Límites	
PROPIEDADES FÍSICAS	FÍSICAS	Fraguado	Principio	160 min	≥ 60 min
			Final	230 min	< 720 min.
PROPIEDADES MECÁNICAS	MECÁNICAS	Resistencia a compresión	2 días	28,0 MPa	≥ 20,0 MPa
			28 días	47,5 MPa	≥ 42,5 MPa ≤ 62,5 MPa